

غراء بلاط السيراميك

غراء إسمنتي مقاوم للإنزلاق



الاستخدامات

- التبليط على الأسطح الخرسانية الملساء، والطوب خفيف الوزن، والبلك، والألواح الجبسية.
- التبليط على الجدران الملبّسة بمواد فيتونيت.
- مناسب للأجواء الرطبة والجافة.

وصف المنتج

غراء بلاط السيراميك هو غراء جاهز للخلط ذو أساس إسمنتي مقاوم للإنزلاق (مطابق لمعيار الجودة ISO-13007-1 class C1 T). ويتكون من روابط هيدروليكية، ومواد مالئة، وإضافات خاصة، ويتوفر على شكل مسحوق جاف بأقياس محددة الوزن جاهزة للخلط في الموقع، ولا يتطلب إلا إضافة الماء النظيف والخلط لإنتاج غراء تبليط ذي قابلية تشغيل عالية. غراء بلاط السيراميك مثالي لتبليط السيراميك وبلاط التيرازو، ويجب وضع طبقة منه بسماكة 3 - 10 مم حسب نوع البلاط وجودة السطح الذي سيتم تبليطه.

البيانات الفنية

غراء بلاط السيراميك	القيم المعيارية عند درجة حرارة ٢٥ درجة مئوية
الشكل واللون	مسحوق أبيض ورمادي
حجم الحبيبات	١,٣٥ بحد أقصى
سماكة التطبيق (مم)	٣ - ١٠
مدة التعديل بعد التطبيق على السطح (دقيقة)	٢٠
كثافة الخليط (كغم/لتر)	1,00 ± ٠,١
مدة التعديل بعد التبليط (دقيقة)	10 ≥
المعيار SASO ISO 13007-1	C1T
قوة التثبيت بعد ٢٨ يوماً (SASO ISO 13007-2) - التقادم الحراري (ميغا باسكال)	0,0 ≤
قوة التثبيت بعد ٢٨ يوماً (SASO ISO 13007-2) - الغمر في الماء (ميغا باسكال)	0,0 ≤
قوة التثبيت بعد ٢٨ يوماً (SASO ISO 13007-2) (ميغا باسكال)	0,0 ≤
الحد الأدنى للحرارة عند التطبيق (درجة مئوية)	0
المركبات العضوية المتطايرة (غم/لتر)	٢٥ >

المزايا

- مسبق الخلط في مصانع محوكة تضمن استمرارية الجودة العالية.
- لا يتطلب سوى إضافة الماء في الموقع وقت الاستخدام.
- يوفر سهولة في تثبيت البلاط مما يحقق درجة إنتاجية عالية.
- قابلية تشغيل فائقة.
- مقاومة انزلاق ممتازة.
- التصاق ممتاز على مجموعة متنوعة من البلاط المتوفر في السوق المحلي.
- مقاوم للماء.
- مناسب للتطبيقات الداخلية.
- مناسب للأسطح الأفقية والعمودية.

الامتثال للمعايير

- BS:EN 12004 as C1T
- SASO ISO 13007-1: C1T

العبوة والتغطية

التغطية	حجم العبوة	المنتج
٤,٤ - ٥,١ م ^٢ لسماكة ٣ مم (لكثافة الخلط ١,٤ كغم/لتر ± ٠,١ كغم)	كيس ٢٠ كغم	غراء بلاط السيراميك

بيانات الاستهلاك والكمية الموضحة مقدمة كإرشادات عامة فقط. أما الاستهلاك الفعلي فيعتمد على طبيعة السطح وطريقة الاستخدام والهدر.

مدة الصلاحية والتخزين

مدة صلاحية العبوة الأصلية المختومة (ومُحكمة الغلق) ١٢ شهراً، بشرط حفظها في مكان جاف عند درجة حرارة أقل من ٣٥ درجة مئوية. وأن تكون بعيدة عن أشعة الشمس المباشرة في مكان مرتفع عن الأرض.

الصحة والسلامة

غراء بلاط السيراميك شديد القلوية؛ لذا، تجنب ملامسته للعينين أو البشرة بشكل مباشر. يُوصى باستخدام القفازات والنظارات الواقية أثناء الاستخدام. في حالة ملامسة الجلد، قم بغسله بكمية وافرة من الماء والصابون. وفي حالة ملامسة العينين، اشطفها على الفور بكمية وافرة من الماء البارد النظيف واطلب المساعدة الطبية في حالة تهيج العين.

غراء بلاط السيراميك غير قابل للاشتعال.

لمزيد من المعلومات، يُرجى مراجعة ورقة بيانات سلامة المواد.

معلومات إضافية

تنتج سافيتو مجموعة واسعة من المواد الكيميائية للبناء والمنتجات المتخصصة لمختلف التطبيقات.

لمعلومات إضافية عن هذه المنتجات والأنظمة، زر موقعنا الإلكتروني أو تواصل مع وكلاء سافيتو المحليين.

تعليمات الاستخدام

تحضير السطح

يجب أن يكون السطح الذي سيتم تبليطه سليماً ونظيفاً وخالياً من أي شوائب وزيت وشحوم ومركبات معالجة الإسمنت، وما إلى ذلك. ويجب ترطيب جميع الأسطح بماء نظيف قبل استخدام غراء بلاط السيراميك. ويجب أن يبدو السطح مبللاً دون وجود أي تجمعات للمياه عليه.

الخلط

لتحضير الخليط، اسكب ٥,٢ - ٦,٨ لترًا من الماء في وعاء ثم أضف ٢٠ كغم من المسحوق، أو استخدم ٦,٥ - ٨,٥ لترًا من الماء لعبوة ٢٥ كغم. اخلط غراء بلاط السيراميك مع الماء باستخدام خلط كهربائي منخفض السرعة مزود بربشة خلط مناسبة حتى يتم الحصول على خليط متجانس وخالي من التكتلات. ويجب ترك الخليط ليتماسك لمدة ١٠ دقائق تقريباً، ثم يخلط مرة أخرى لمدة قصيرة دون إضافة أي مياه.

يمكنك خلط غراء السيراميك يدوياً في حالة استخدام كميات صغيرة، ولكن يجب أن تحافظ على النسبة الصحيحة لكل من المسحوق والمياه. ويجب استخدام الغراء في غضون ٢ - ٢,٥ ساعة. لا تضاف أي مياه إضافية إلى الغراء عندما يبدأ الخليط في التماسك.

التطبيق

وَرِّعْ غراء البلاط باستخدام المالح المسنن واضغطه بقوة على السطح. وَرِّعْ الغراء على مساحة من الممكن تبليطها في غضون من ١٠ - ١٥ دقيقة. اضغط على البلاط بقوة لتثبيتته في الخليط وثبته على الفور في الوضع المرغوب به. اضبط وضع البلاط حسب الضرورة في غضون الوقت الموصى به لإمكانية التعديل من ١٠ إلى ١٥ دقيقة بعد التبليط.

اترك البلاط المثبت دون أي تعديل فيه أو السير عليه لمدة ٤٨ ساعة على الأقل. يجب ألا يرتفع غراء البلاط بين فواصل البلاط إلى أكثر من نصف سماكة البلاط. ويُوصى باستخدام فيتونيت تايل جراوت لملء فراغات الفواصل بين البلاط بعد يومين من التبليط.

لمزيد من المعلومات حول الأسطح المناسبة والبلاط الذي يمكن تطبيق هذا المنتج عليه بأمان، يُرجى الاتصال بالقسم الفني في شركة سافيتو.

التنظيف

نظّف الأدوات والمعدات بالمياه بعد الاستخدام على الفور. قد تحتاج لوسائل ميكانيكية لإزالة المواد المتصلبة.

إخلاء المسؤولية القانونية

تحرص سافيتو على ضمان دقة وصحة أي نصوص وتوصيات ومعلومات تقدمها لعملائها. ومع ذلك، لا تتحمل الشركة أي مسؤولية مباشرة أو غير مباشرة تنشأ عن استخدام منتجاتها لأن الشركة ليس لها أي تحكم أو سيطرة مباشرة أو مستمرة على مكان، أو كيفية استخدام منتجاتها، أو اتباع أو عدم اتباع أي نصوص أو مواصفات أو توصيات أو معلومات تقدمها الشركة. ويحق لشركة سافيتو تغيير أي من أوراق البيانات الفنية والمواصفات بموجب رؤيتها الحصرية دون إرسال أي إشعار مسبق بذلك.

تُطبع النسخ الورقية من أوراق البيانات الفنية مرة أو مرتين في السنة. وتخضع أوراق البيانات الفنية الخاصة بنا للتحديث باستمرار وفقاً لتحسينات البحث والتطوير واختبارات الجهات الخارجية الجديدة؛ يُرجى مراجعة موقعنا الإلكتروني للاطلاع على أحدث نسخة من أوراق البيانات الفنية.