



### العبوة والتغطية

التغطية	حجم العبوة	المنتج
٤ - ٦ م <sup>٢</sup> /لتر كمادة ربط	عبوة ٢٠ لتراً	بوند اللياسة

بيانات الاستهلاك والكمية الموضحة مقدمة كإرشادات عامة فقط. أما الاستهلاك الفعلي فيعتمد على طبيعة السطح وطريقة الاستخدام والهدر.

### مدة الصلاحية والتخزين

مدة صلاحية العبوة الأصلية المختومة (ومُحكمة الغلق) ١٢ شهراً، بشرط حفظها في مكان جاف عند درجة حرارة أقل من ٣٥ درجة مئوية، وأن تكون بعيدة عن أشعة الشمس المباشرة وفي مكان مرتفع عن الأرض.

### تحذيرات

- يجب استخدام محتوى العبوة بالكامل بعد فتحها لأنها ستبدأ في التماسك والجفاف. يجب الحفاظ على أي أجزاء متبقية في العبوة وإحكام غلقها تماماً.
- لا تخلط المنتج مع أي إضافات أو منتجات لم توص بها فيتونيت.
- لمزيد من المعلومات، يُرجى الاتصال بالقسم الفني في شركة سافيتو.

### الصحة والسلامة

فيتونيت بوند اللياسة ضار؛ لذا، تجنب ملامسته للعينين أو البشرة بشكل مباشر. يُوصى باستخدام القفازات والنظارات الواقية أثناء الاستخدام. وفي حالة ملامسته للجلد، قم بغسله بكمية وافرة من الماء والصابون. وفي حالة ملامسته للعينين، اشطفها على الفور بكمية وافرة من الماء البارد النظيف واطلب المساعدة الطبية في حالة تهيج العين.

تأكد من التهوية الجيدة في المكان أثناء استخدام المنتج وتجنب استنشاق الأبخرة المتصاعدة منه.

بوند اللياسة غير قابل للاشتعال.

لمزيد من المعلومات، ارجع إلى ورقة بيانات سلامة المواد.

### معلومات إضافية

تنتج سافيتو مجموعة واسعة من المواد الكيميائية للبناء والمنتجات المتخصصة لمختلف التطبيقات.

لمعلومات إضافية عن هذه المنتجات والأنظمة، زر موقعنا الإلكتروني أو تواصل مع وكلاء سافيتو المحليين.

### تعليمات الاستخدام

#### تحضير السطح

يجب أن يكون السطح نظيفاً جداً وخالياً من أي شوائب. يجب التخلص من أي أجزاء غير متجانسة أو بقايا طلاءات أو زيوت أو شحوم أو شوائب أخرى من خلال عملية القذف الرملي أو التنظيف بالفرشاة قبل تطبيق بوند اللياسة.

#### التطبيق

يُوصى بخلط المادة في نفس العبوة قبل استخدامها.

اتبع معدلات إضافة بوند اللياسة المحددة بواسطة الاستشاري أو المقاول لكل نوع محدد من اللياسة مسبقة الخلط.

#### الاستخدام كمادة خلط

يمكن استخدام بوند اللياسة كبديل كامل أو جزئي لمياه خلط اللياسة أو الرندر.

أضف بوند اللياسة المخفف إلى لياسة إسمنتية/رملية أو أي خليط آخر جاف مسبق الخلط. اخلط لمدة ٣ - ٤ دقائق باستخدام خلط لياسة آلي بسرعة بطيئة.

يجب ترك الخليط ليتماسك لمدة ١٠ دقائق تقريباً، ثم يخلط مرة أخرى لمدة قصيرة دون إضافة أي مياه.

#### كمادة أساس

استخدم مادة بوند اللياسة دون أي تخفيف. يجب تطبيق بوند اللياسة بالفرشاة أو آلة رش (بخاخ) على السطح مباشرة. وعند استخدام مضخة يدوية، يجب الرش بمعدل ٤ - ٦ م<sup>٢</sup>/لتر.

عندما تكون مادة الربط لا تزال رطبة أو لزجة، ينبغي لك المتابعة مباشرة بوضع اللياسة أو الخليط الإسمنتي، وما إلى ذلك.

**ملحوظة:** يجب أن يبقى فيتونيت بوند اللياسة لزجاً عند تطبيق طبقات التشطيب النهائية.

#### التنظيف

نظّف الأدوات والمعدات بالمياه بعد الاستخدام على الفور. وقد تحتاج إلى وسائل ميكانيكية لإزالة المواد المتصلبة.

#### إخلاء المسؤولية القانونية

تحرص سافيتو على ضمان دقة وصحة أي نصوص وتوصيات ومعلومات تقدمها لعملائها. ومع ذلك، لا تتحمل الشركة أي مسؤولية مباشرة أو غير مباشرة تنشأ عن استخدام منتجاتها لأن الشركة ليس لها أي تحكم أو سيطرة مباشرة أو مستمرة على مكان، أو كيفية استخدام منتجاتها، أو اتباع أو عدم اتباع أي نصوص أو مواصفات أو توصيات أو معلومات تقدمها الشركة. ويحق لشركة سافيتو تغيير أي من أوراق البيانات الفنية والمواصفات بموجب رؤيتها الحصرية دون إرسال أي إشعار مسبق بذلك.

تُطبع النسخ الورقية من أوراق البيانات الفنية مرة أو مرتين في السنة. وتخضع أوراق البيانات الفنية الخاصة بنا للتحديث باستمرار وفقاً لتحسينات البحث والتطوير واختبارات الجهات الخارجية الجديدة؛ يُرجى مراجعة موقعنا الإلكتروني للاطلاع على أحدث نسخة من أوراق البيانات الفنية.